



## SCHEMA TECNICA

<b>Nome commerciale del prodotto</b>	INTONACO BUCCIATO
<b>DESCRIZIONE:</b> Rivestimento murale a spessore effetto bucciato. Elevata copertura e potere mascherante dei difetti dell'intonaco.	

<b>DATI TECNICI</b>	
Codici : prodotto base	INTONACO BUCCIATO
Peso specifico	(g/l) 1500
Aspetto	Satinato
Colore	Bianco
Resa teorica	12/14 mq. litro per mano
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto per applicare la seconda mano	4/5 ore
In profondita'	24 ore
Resistenza al lavaggio- classificazione UNI 10795;1999	Ottima resistenza al lavaggio : >= 5000 cicli
Preparazione delle superfici	Superfici murali nuove almeno 30 giorni di stagionatura, spazzolare e poi applicare 1 mano di fissativo più adatto al caso Dopo 12 ore applicare la prima mano di pittura trascorse 4/5 ore applicare la seconda mano. Superfici già verniciate spazzolare le vernici in fase di distacco, sanificare eventuale muffa se necessario applicare il fissativo e poi procedere con 2 mani di pittura.
Metodo di applicazione	Airless diluizione 30% Pennello diluizione 20-30% Rullo diluizione 20-30%
Diluizione	Acqua
Durata nel suo imballo originale	12 mesi

**NOTE:**  
La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.

<b>Data di emissione</b>	05/06/2012
--------------------------	------------