



SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto	FONDO ANTIRUGGINE K 35
--------------------------------------	------------------------

DESCRIZIONE:

“ FONDO K 35” è una vernice formulata con una speciale resina alchidica stirenata, particolarmente adatta per la protezione delle strutture metalliche e carpenteria leggera dove si richieda ottima copertura e nel contempo elevata adesione

DATI TECNICI	
Codici : prodotto base	K 35
Peso specifico	(g/l) 1325
Residuo secco	% 69
Spessore tipico secco	30/ 40 micron
Resa teorica	400 gr/m ²
Temperatura massima sopportabile	+ 120°C
Temperatura minima di applicazione	+ 5°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	30 minuti
In profondita'	2/3 ore
Preparazione delle superfici	Applicare su superfici pulite e completamente asciutte. In presenza di ruggine trattarla con spazzolatura ed applicazione del convertitore di ruggine DISSODANTE CHT
Metodo di applicazione	Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5 – 10% Pennello diluizione 5% Rullo diluizione 5%
Diluizione	Diluyente nitro professional 03
Durata nel suo imballo originale	12 mesi dalla data di confezionamento

NOTE:

La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.

Data di emissione	19/01/2012
--------------------------	------------