



## SCHEDA TECNICA

<b>Nome commerciale del prodotto</b>	VERNICE RAP. ESS. S 52
<b>DESCRIZIONE:</b>	
<p>Vernice monocomponente a rapida essiccazione formulata per carpenterie e manufatti industriali in genere. Presenta una buona adesione, buona copertura, facilità di applicazione e manutenzionabile.</p> <p>Può essere utilizzata anche per zoccolature murali dove necessita una lavabilità.</p>	

<b>DATI TECNICI</b>	
Codici : prodotto base	S 52
Peso specifico	(g/l) 1170
Residuo secco	(%) 66
Spessore tipico secco	Micron 40
Resa teorica	150 gr/m
Temperatura massima sopportabile	+ 120°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	2 ore
In profondità	12 ore
Preparazione delle superfici	Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina o altre sostanze contaminanti. E' consigliabile applicare una prima mano di fondo idoneo.
Metodo di applicazione	Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5 – 10% Pennello diluizione 5% Rullo diluizione 5%
Diluizione	Diluyente nitro professional 03
Fondi consigliati	Fondo K 35 – Fondo epossidico K 110
Durata nel suo imballo originale	12 mesi

<b>NOTE:</b>	
<p>La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.</p>	

<b>Data di emissione</b>	07/05/2012
--------------------------	------------