



SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto	ANTIRUGGINE MIOXFER K 45
DESCRIZIONE:	
<p>“ ANTIRUGGINE K 45” è una vernice a base di resine gliceroftaliche e pigmenti anticorrosivi, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e con una buona aderenza. E' indicata per il trattamento dei manufatti zincati , ferrosi in genere. E' disponibile in vari colori: rosso ossido, verde chiaro, verde scuro, grigio chiaro, grigio scuro e marrone</p>	

DATI TECNICI	
Codici : prodotto base	K 45
Peso specifico	(g/l) 1350
Residuo secco	% 75,5
Spessore tipico secco	30/ 40 micron
Resa teorica	150 gr/mq
Temperatura massima sopportabile	+ 120°C
Temperatura minima di applicazione	+ 5°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	30 minuti
In profondita'	12 ore
Preparazione delle superfici	<p>Applicare su superfici pulite e completamente asciutte.</p> <p>In presenza di ruggine trattarla con spazzolatura ed applicazione del convertitore di ruggine DISOSSIDANTE CHT</p>
Metodo di applicazione	<p>Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5 – 10% Pennello diluizione 5% Rullo diluizione 5%</p>
Diluizione	Acquaragia
Durata nel suo imballo originale	12 mesi dalla data di confezionamento

NOTE:	
<p>La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.</p>	

Data di emissione	19/01/2012
--------------------------	------------